

## BRANDGEDRAG - CONSTRUCTIE KUNSTSTOFFEN

Materiaal	DIN 4102
PEHD - Simona PE-HWU	B2
PP - Simona PP-DWU	B2

De bovenstaande tabel geeft de eigenschappen van onze materialen aan met betrekking tot brand. Er zijn twee tests aangegeven, namelijk UL 94 van Underwriters Lab in de VS en DIN 4102 uit Duitsland. UL 94 V-0, alsmede DIN 4102 B1 verwijzen naar zelfdovende materialen. De testresultaten zijn afkomstig van proefstukken van minimaal 3 mm dikte.

	PE 	PP 
<b>Soortelijk massa g/cm<sup>2</sup></b>	0,91-0,96	0,91
<b>Brandbaarheid</b>	Brandt zelf verder	Brandt zelf verder
<b>Brandtest uiterlijk v.d. vlam</b>	Lichtgeel met blauwe kern	Lichtgeel met blauwe kern
<b>Materiaalverandering Rooklucht</b>	Stearine of paraffine	Als brandende olie
<b>Bij brandtest</b>	Zwelt op en druipt	Zwelt op en druipt licht



[www.oil-control-systems.nl](http://www.oil-control-systems.nl)

Telnr. +31 174 - 281675

\* De waarden zijn gebaseerd op de ervaringen van de fabrikanten waaraan geen garanties kunnen worden ontleend.

\* Wijzigingen voorbehouden